



# Jacobson van den Berg (Hong Kong) Ltd.

8/E, Hong Kong Spinners Ind. Bldg., Phase 6, 481-483 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong  
香港九龍青山道481-483號 Tel : (852) 2828 9328  
香港紗廠工業大廈第六期8樓 Fax: (852) 2828 9408

| <div>  <div> 防紫外光級<br/> <b>UV-STABILIZER【UV400】 GRADE</b><br/> <b>PC PANLITE L-1250VX</b> </div> </div> |                   |                    |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 性能<br>Properties                                                                                                                                                                         | 測驗方法<br>Standards | 測試條件<br>Conditions | 單位<br>Units         | PANLITE<br>L-1250VX |
| <b>熱性能</b><br><b>Thermal Properties</b>                                                                                                                                                  |                   |                    |                     |                     |
| <b>熱變形溫度</b><br><b>Heat Deflection Temperature</b>                                                                                                                                       | ASTM D648         | —                  | ℃                   | 131                 |
| <b>機械性能</b><br><b>Mechanical Properties</b>                                                                                                                                              |                   |                    |                     |                     |
| <b>拉伸強度</b><br><b>Tensile Strength</b>                                                                                                                                                   | ASTM D638         | Yield              | kgf/cm <sup>2</sup> | 654                 |
|                                                                                                                                                                                          |                   | Break              |                     | 855                 |
| <b>拉伸長度</b><br><b>Tensile Elongation</b>                                                                                                                                                 | ASTM D638         | Break              | %                   | 143                 |
| <b>撓曲強度</b><br><b>Flexural Strength</b>                                                                                                                                                  | ASTM D790         | —                  | kgf/cm <sup>2</sup> | 958                 |
| <b>彎曲模量</b><br><b>Flexural Modulus</b>                                                                                                                                                   | ASTM D790         | —                  | kgf/cm <sup>2</sup> | 24,000              |
| <b>艾佐德衝擊值</b><br><b>Izod Impact Strength</b>                                                                                                                                             | ASTM D256         | Notched            | 3.2 mm              | 97                  |
|                                                                                                                                                                                          |                   |                    | 6.4 mm              | 11                  |

上列數據仕僅供參考，並不為此承擔任何責任和保證。

The data are intended as a general guide only, makes no guarantee of results and assumes no obligation or liability.