



雅各臣(香港)有限公司

(Subsidiary of Chinney Alliance Group Ltd.)



Jacobson van den Berg (Hong Kong) Ltd.

8/F, Hong Kong Spinners Ind. Bldg., Phase 6, 481-483 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

香港九龍青山道481-483號

Tel : (852) 2828 9328

香港紗廠工業大廈第六期8樓

Fax: (852) 2828 9408

TORAY

防火 V-0 及 30%玻璃纖維級 FLAME RETARDANT V-0 & 30% GLASS FIBER GRADE PBT 1184GA30

性能 Properties	ASTM 測驗方法 ASTM Standards	測試條件 Conditions	單位 Units	1184GA30
物理性能 Physical Properties				
填充成份 Filler Content	-	-	%	30
比重 Specific Gravity	D792	-	-	1.62
收縮率 Molding Shrinkage	-	80 x 80 x 3 plate	%	0.3—0.9
熱性能 Thermal Properties				
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	D648	1.82MPa	°C	207
燃燒性 Flammability	UL-94	-	-	V-0 (0.75mm)
機械性能 Mechanical Properties				
拉伸強度 Tensile Strength	D638	23°C	MPa	140
拉伸長度 Tensile Elongation	D638	23°C, at break	%	3.7
撓曲強度 Flexural Strength	D790	23°C	MPa	190
彎曲模量 Flexural Modulus	D790	23°C	Gpa	8.9
艾佐德衝擊值 Izod Impact Strength	D256	Notched	J/m	90

上列數據僅供參考，並不為此承擔任何責任和保證。