



雅各臣(香港)有限公司

(Subsidiary of Chinney Alliance Group Ltd.)



Jacobson van den Berg (Hong Kong) Ltd.

8/F, Hong Kong Spinners Ind. Bldg., Phase 6, 481-483 Castle Peak Road, Kowloon, Hong Kong

香港九龍青山道481-483號

Tel : (852) 2828 9328

香港紗廠工業大廈第六期8樓

Fax: (852) 2828 9408



LG Chem

防火 V-0 及 15%玻璃纖維級 FLAME RESISTANT V-0 & 15% GLASS FIBER GRADE PBT LUPOX GP-2156F

性能 Properties		測驗方法 Test Method	單位 Units	LUPOX GP-2156F
物理性質 Physical Properties				
比重 Specific Gravity		ASTM D792	-	1.5
成型收縮率 Mold Shrinkage		LG Chem	%	4
燃燒率 Flammability		UL-94	-	V-0 (0.71mm)
機械性能 Mechanical Properties				
抗拉強度 Tensile Strength		ASTM D638	kg/cm ²	820
延伸率 Tensile Elongation		ASTM D638	%	3 — 5
彎曲強度 Flexural Strength		ASTM D790	kg/cm ²	1,897
彎曲模量 Flexural Modulus		ASTM D790	kg/cm ²	60,000
IZOD 衝擊強度 IZOD Impact Strength	1/4”	ASTM D256	kg-cm/cm	4.4
	1/8”			3.4
熱性質 Thermal Properties				
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	0.45MPa	ASTM D648	℃	210

上列數據仕僅供參考，並不為此承擔任何責任和保證。

The data are intended as a general guide only, makes no guarantee of results and assumes no obligation or liability.